E-FIRST

ОПИСАНИЕ

Сублимационные чернила для печати на сублимационной бумаге, подходят для типа голов Epson DX-4, DX-5, DX-6, DX-7.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда, аксессуары, домашний текстиль, реклама, флаги, баннер, мебель.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Яркие цвета
- Устойчивы на выгорание
- Широкий цветовой охват
- Высокая скорость высыхания чернил на бумаге

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ

В ткани должно быть не менее 60% синтетического волокна

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНОСА

Рекомендованная температура для качественного переноса чернил варьирует от 190° C до 220°C, время переноса от 30". На эти параметры влияет тип бумаги и ткани.

Необходимо проводить предварительные испытания для определения наилучшего сочетания времени /температура для получения требуемого результата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температурный режим хранения чернил от +10°C до +25 °C. Чернила должны находиться в темном месте без попадания прямых солнечных лучей. Срок годности чернил - 1 год после срока изготовления, исключение составляют флуоресцентные и специальные цвета, срок годности которых составляет 6 месяцев.

Если чернила хранились в условиях, отличных от описанных выше, рекомендуется за 24 часа перед использованием переместить их в помещение с удовлетворяющими условиями.

ОЧИСТКА

Для очистки чернильного тракта плоттера используйте исключительно DCL300000-универсальный очиститель, принимайте все необходимые меры предосторожности: избегайте попадания на кожу, используйте защитные перчатки и очки.

УПАКОВКА

Бутылка 1 кг.

КОД	ОПИСАНИЕ
DEP100297K1	E-FIRST ЖЕЛТЫЙ
DEP100397K1	E-FIRST ПУРПУРНЫЙ
DEP100397LK1	E-FIRST СВЕТЛО-ПУРПУРНЫЙ
DEP100497K1	E-FIRST ЦИАН
DEP100497LK1	E-FIRST СВЕТЛЫЙ ЦИАН
DEP100797K1	E-FIRST ЧЕРНЫЙ
DEP100701K1	E-FIRST ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ
DEP100210K1	E-FIRST ЖЕЛТЫЙ ФЛУО
DEP100317K1	E-FIRST РОЗОВЫЙ ФЛУО АВРОРА
DEP100402K1	E-FIRST БИРЮЗОВЫЙ
DEP100404K1	E-FIRST ГОЛУБОЙ
DEP100301K1	E-FIRST ОРАНЖЕВЫЙ
DCL300000K1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 1кг
DCL300000K5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 5кг

КОД	ИМЯ	ДИАПАЗОН	ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ		
			СВЕТ	СТИРКА	ИСПАРЕНИЕ
DEP100297K1	E-FIRST YELLOW	B	6/7	4/5	4-5
DEP100397K1	E-FIRST MAGENTA	C	6/7	4/5	5
DEP100397LK1	E-FIRST LIGHT MAGENTA	C	6/7	4/5	5
DEP100497K1	E-FIRST CYAN	C	6/7	4/5	4/5
DEP100497LK1	E-FIRST LIGHT CYAN	C	5/6	4/5	4/5
DEP100797K1	E-FIRST BLACK	B/C	6	4/5	5
DEP100701K1	E-FIRST SUPER BLACK	B/C	6	4/5	4/5
DEP100210K1	E-FIRST FLUO YELLOW	B	4	4/5	5
DEP100317K1	E-FIRST FLUO AURORA PINK	B	4	4/5	5
DEP100401K1	E-FIRST TURQUOISE	C	6	5	5
DEP100404K1	E-FIRST BLUE	B/C	6	4/5	5
DEP100301K1	E-FIRST ORANGE	B	4/5	4/5	5

Диапазон дает значение минимальной температуры, при которой чернила меняются от твердого состояния до газообразного. Это необходимо, чтобы получить наиболее эффективную фиксацию на материале.

A= ~175-180°C, **B**= ~185-190°C, **C**= ~195-200°C, **D**= da 205°C

ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ

СВЕТ: согласно ISO 105B02 EN. Синяя шкала от 1 (низкий) до 8 (максимальный).
СТИРКА: в соответствии с EN ISO 105C02. Серая шкала от 1 (низкая) до 5 (максимальная).
ИСПАРЕНИЕ: в соответствии с EN ИСО 105E04. Серая шкала от 1 (низкая) до 5 (максимальная).

Указанные значения являются ориентировочными и не устанавливают условий продажи, на которые сильно влияют условия печати и переноса, а также различные виды ткани.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуется всегда выполнять проверку отпечатков на материалах, которые вы будете использовать для определения результата.

Для исключения загрязнения продукта не оставляйте упаковку открытой. Не смешивайте чернила с другими чернилами/растворителями.

Несмотря на очень низкое и не вредное содержание запахов, мы рекомендуем использовать чернила в помещении с вытяжкой.

Паспорта безопасности доступны по всем продуктам. Следуйте содержащимся инструкциям по безопасности, для обеспечения здоровья и сохранения экологической среды.

Производительность чернил напрямую связана с типом используемого принтера и режимом печати.

ВНИМАНИЕ!

Информация, предоставленная в данном тех описании, не предназначена для лиц, использующих продукт в любых целях, кроме рекомендованных в данном описании. Без письменного подтверждения от нас, на пригодность нашего продукта, Вы делаете это на свой страх и риск.

Хотя мы стремимся к тому, чтобы все наши рекомендации были верны, мы не можем контролировать ни качество оборудования, ни качество используемого материала, и многие другие факторы, которые влияют на использование и применение продукта.

Поэтому, если мы заранее не договорились в письменном виде о использовании продукта не по назначению, мы не берем на себя ответственность за потери и повреждения от использования нашего продукта. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена время от времени, согласно опыту и политике нашей компании для улучшения продукта.

Via Goito 9/11 - 21057 Olgiate Olona (VA) - Tel. +39 0331 642872 – Fax. +39 0331 643616